

トレテック®【弱(微)粘着～高粘着タイプ】

表面保護フィルム

TECHNICAL DATA

(下記は代表値・測定値であり保証値ではありません。)

特長

光学用フィルムや機能性プラスチック板などの表面を保護する表面保護フィルムです。
ご要望に合わせて、厚み、幅、長さ、カラーのラインナップからの確なグレードをご提案致します。

	トレテック® 微粘着・弱粘着タイプ					
タイプ名	7111	7121	7531	7721	7832C	7332
代表厚み(μ)	50	50	30	50	30	30
破断強度 MD (MPa)	25	25	40	35	35	45
破断強度 TD (MPa)	20	20	30	30	25	35
破断伸度 MD (%)	550	550	750	850	555	800
破断伸度 TD (%)	810	790	1,000	950	800	1,000
ヤング率 MD (MPa)	400	400	450	400	300	550
ヤング率 TD (MPa)	500	450	550	450	300	650
粘着力 PMMA板 AVE (mN/25mm)	50	100	40	35	—	40
粘着力 PC板 AVE (mN/25mm)	—	—	40	35	60	30
特長	・プラスチック板用に最適		・プラスチック板・光学フィルム用に最適 ・粘着力変化が小さい		・偏光板用途に最適	

	トレテック® 中粘着タイプ			トレテック® 高粘着タイプ	
タイプ名	7A62	7H52	7232	7461	7571
代表厚み(μ)	50	30	50	70	50
破断強度 MD (MPa)	60	75	30	35	35
破断強度 TD (MPa)	45	40	20	25	30
破断伸度 MD (%)	750	700	650	750	750
破断伸度 TD (%)	890	855	930	925	1,055
ヤング率 MD (MPa)	550	550	450	200	400
ヤング率 TD (MPa)	550	500	500	200	500
粘着力 PMMA板 AVE (mN/25mm)	—	—	180	320	400
粘着力 PC板 AVE (mN/25mm)	170	80	—	—	—
特長	・耐熱性	・耐熱性 ・低汚染性	・導光板用途に最適	・伸びに優れる	高粘着

東レフィルム加工株式会社 www.toray-taf.co.jp/

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町 3-4-4 O V O L 日本橋ビル 6F

Tel : 03-5200-5635 Fax : 03-5200-5622

トレテック®【強粘着タイプ】

表面保護フィルム

TECHNICAL DATA

(下記は代表値・測定値であり保証値ではありません。)

特長

光学用フィルムや機能性プラスチック板などの表面を保護する表面保護フィルムです。
ご希望に合わせて、厚み、幅、長さ、カラーのラインナップからの確なグレードをご提案致します。

	トレテック® 強粘着タイプ				
タイプ名	R415A	R034	R304C	R400	R213
代表厚み(μ)	35	45	30	60	60
破断強度 MD (MPa)	60	50	50	40	20
破断強度 TD (MPa)	40	40	30	35	15
破断伸度 MD (%)	650	700	600	600	350
破断伸度 TD (%)	750	750	700	650	600
ヤング率 MD (MPa)	630	600	500	550	250
ヤング率 TD (MPa)	640	550	450	500	250
粘着力 SUS板 AVE (N/25mm)	2.3	2.7	1.4	0.8	4.8
特長	・凹凸のあるプラスチック板/光学フィルム用途に最適			・導光板用途に最適	・建材用途に最適